

ASPHALTMÖRTEL



ART UND EIGENSCHAFTEN

Asphaltmörtel ist ein mehrkomponentiger, kalteinbaufähiger Reparaturmörtel. Der zur Herstellung der verarbeitungsbereiten Mischung benötigte Mineralanteil, (Körnung 0/3 oder 0/5 mm) ist in dem Liefergebilde ebenso enthalten wie die polymermodifizierte Bitumenemulsion und der Beschleuniger.

Der Beschleuniger ist in Abhängigkeit von der Temperatur zu dosieren und verkürzt bei Verwendung der gesamten Menge die Verarbeitungszeit, z.B. bei 25°C auf ca. 5 bis 15 Minuten.

ANWENDUNGSBEREICHE

Asphaltmörtel dient dem Anpassen von Verkehrsflächen an Einläufen, Kanaldeckeln, Einfassungen und sonstigen Übergängen sowie zum schnellen Verschließen von Ausbrüchen und Unebenheiten. Schichtdicken sind von 10 bis 20 mm (Körnung 0/3 mm) bzw. 10 bis 30 mm (Körnung 0/5 mm) herstellbar.

Durch wiederholtes Auftragen sind größere Belagsdicken möglich. Nach 20 bis 30 Minuten sind die hergestellten Flächen überfahrbar. Durch den Verkehr erfolgt in der Regel eine Nachverdichtung von ca. 10 bis 20 %. Soll aus Zeitgründen eine zweite Überarbeitung am selben Tag erfolgen, ist die Verdichtung mit Gummiwalze oder entsprechenden Geräten durchzuführen.

IHRE VORTEILE

- schnelle Aushärtung
- nach kurzer Zeit befahrbar
- für Kleinstreparaturen geeignet

DATEN

Verbrauch

ca. 20 kg/m² je cm Schichtdicke

Lagerung

Das Produkt ist frostfrei zu lagern.

Vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärmeeinwirkung über +30°C schützen.

Das Produkt ist max. 3 Monate lagerfähig.

Lieferform

22 kg Eimer 18 Eimer/Palette

Körnung 0/3 mm

Artikelnummer: 85000

Körnung 0/5 mm

Artikelnummer: 85001